

PLASTO STUCK



STUCCO A SPATOLA PER RASATURE E STUCCATURE SU LEGNO E MURO ALL'INTERNO

DESCRIZIONE

Stucco pronto all'uso all'acqua, a base di carbonati di calcio da applicare a spatola. Per rasature e stuccature su legno e muro posti all'interno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pronto all'uso
- Facilmente carteggiabile
- Sovraverniciabile con tutte le pitture all'acqua della linea Univer
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

ASPETTO

Opaco

COLORAZIONE

Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,75 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	75,89% ±2
Viscosità:	non rilevabile
Resa teorica:	-
Tempi di essiccazione:	-
	-
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213):	Non rilevante

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	A spatola
Diluyente consigliato:	Pronto all'uso
Volume del diluyente:	---

30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand

CICLI D'INTERVENTO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto.

MODALITA' D'IMPIEGO

Accertarsi che le superfici non sfarinino e stuccare con apposita spatola. Attendere la completa essiccazione dello stucco prima di sovraverniciare con qualsiasi pittura.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Stucco pronto all'uso all'acqua, a base di carbonati di calcio da applicare a spatola. Per rasature e stuccature su legno e muro posti all'interno.

30-06-2016

PPG Univer S.p.a. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.



A PPG brand